

MK3502218/c

Probematerial: 9 Stück Plansteine aus dampfgehärtetem Gasbeton

Hergestellt am: ohne Angabe

Probenvorbereitung und Prüfung nach DIN 4165 (Ausgabe Dezember 1986)

Prüfergebnisse:

Lfd. Nr	Abmessungen			Gewicht (1) kg	Rohdichte (2) kg/dm ³	Druck- festigkeit N/mm ²
	Länge mm	Breite mm	Höhe mm			
16	626	199	250	23,39	--	5,0
17	625	199	249	22,24	--	4,9
18	626	199	249	23,70	--	5,0
19	626	199	249	23,07	--	5,0
20	625	199	250	23,25	--	5,1
21	623	199	249	23,78	--	5,3
22	494	99	98	--	0,66	--
23	492	99	99	--	0,65	--
24	492	100	98	--	0,64	--
Mittelwert	--	--	--	--	0,65	5,1
Sollwert (MW)	--	--	--	--	0,61 - 0,70	≥ 5,0
Sollwert (EW)	624 ± 1,5	200 ± 1,5	249 ± 1	--	--	≥ 4,0
Anforderung erfüllt	nein	ja	ja	--	ja	ja

Für Gewicht und Rohdichte:

- (1) im Anlieferungszustand
(2) bestimmt an Probekörpern mit den Abmessungen von ca. 500 x 100 x 100 [mm] bei 105° C getrocknet.